

KoskiPan

Pinnoittamaton vakiolastulevy



Koskisen levyteollisuus valmistaa lastulevyä aidosta puusta. Levyssä on puuta noin 90 %. Puhdas puuraaka-aine takaa lastulevyn korkean laadun ja helpon työstettävyyden. KoskiPan on pinnoittamaton vakiolastulevy. Levyä voidaan sahata, porata ja jyrsiä kaikilla puun työstämiseen sopivilla työkaluilla.

KoskiPanin etuja

- monikäyttöinen peruslevy
- helppo työstää
- laaja mittavalikoima
- levyn pinta on vaalea
- lujuus tason eri suunnissa vakio
- eristää hyvin ääntä
- ympäristöystävällinen

LISÄPALVELUT

- optimointi- ja sahauspalvelu
- pontit, urat, viisteet yms.

KoskiPan-levyillä toteutat nopeasti ja edullisesti kestävät rakenteet. Sitä valmistetaan lujuusluokissa P1, P2, P4, P5 ja P6. Levyn tiivis pinta on erinomainen alusta erilaisiin pinnoituksiin.

KoskiPanin käyttökohteita

- lattia-, seinä- ja kattorakenteet
- kiinteät kalusteet
- huonekalut
- keittiö- ja kylpyhuonekalusteet
- laminaattitasot
- ovet, panelit
- messu-, myymälä- ja muut erikoiskalusteet
- P5 laatu myös ulkokuiviin tiloihin

KOSKIPAN TEKNISET TIEDOT

Raaka-aine

Puuteollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpurua ja haketta

Peruslevy

Standardin EN 312 vaatimukset täyttävä lastulevy

Formaldehydiluokka

Class E1 EN 312

Paksuudet

Valmistamme paksuuksia 6 - 40 mm.

Koot

1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm,
1830 x 2630 mm,
muut koot erikseen sovittaessa väliltä
1200-1830 x 1830-4580 mm

Tiheys

Riippuen levyn paksuudesta ja tyypistä
600 - 800 kg/m³

Pakettikoot (kpl/paketti)

KoskiPan vakiotuotteet on merkitty **P2** tai **P5**. Vakiotuotteita saatavissa paketeittain, erikoismitoissa minimivalmistuseräkokoa sovitettava erikseen.

mm	1220x2630	1290x3045	1830x2630
6	100	100	50
8	90	90 P2	80
9	80	80	70
10	70	70 P2	70
12	60	60 P2, P5	60 P2
15	48 P2	48 P2, P5	40 P2
16	45 P2	45 P2, P5	40 P2
18	40 P2	40 P2, P5	40 P2
19	38 P2	38	38
22	33	33 P2, P5	30 P2
25	29	29 P2, P5	25 P2
28	26	26 P2, P5	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	17 P2	14
40	16	16	14

Sertifikaatit

EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001,
PEFC ST 2002:2010 ja PEFC 2001:2008

KOSKISEN OY LEVYTEOLLISUUS
Tehdastie 2, 16600 Järvelä
puh. 020 553 41, fax 020 553 4298
www.koskisen.fi



2412-CPR 1302-01



PEFC 02-34-12



FSC
www.fsc.org
FSC® C116522